



LAATUMÄÄRITTELYT

ACCOYA® COLOR GREY

Puulaji: radiata mänty



NOVENBERG

Tässä laatumäärittelyssä sahatavaran laatumäärittely perustuu käyttölappeen (1. puolen) perusteella suoritettavaan luokitteluun, jossa pinta jaetaan kolmeen vyöhykkeeseen - laudan päät ja keskialue. Laudan taustapuoli saattaa sisältää alueita, joissa harmaata väriä on vähemmän.







Tässä kaksi esimerkkiä höylättyjen lautojen käyttölappeista.
Höyläyksessä Accoya Color Grey sahatavaran pinnasta
höylätään keskimäärin 3 mm, jotta saavutetaan tasainen pinta.



Sahatavara on kuorittu värin ja laadun tarkistamista varten, sekä määritelty jokaisen laudan 1. puoli eli käyttölape. Nämä laatuluokittelut koskevat sahatavaraa toimitetussa muodossa ja luokittelua ei sovelleta sahatavaraan, jota on asiakkaan/ostajan toimesta työstetty tai jollakin tavalla jatkokäsitelty.

Höylätuotteet toimitetaan valmiiksi profiiliin höylättyinä puutuotteina ja laatuluokittelu suoritetaan manuaalisesti höyläyksen jälkeen. Kuten kaikissa luonnonmukaisissa puutuotteissa, myös muita poikkeamia saattaa esiintyä, joita ei ole tässä taulukossa määritelty.

		Laatuarviointi	Käyttölapeen laatu	Tausta
Väripoikkeamat		Laudan päässä	Sallitaan max 600 mm pituudella laudan päästä	Rajoittamaton
		Laudan keskialueella	Sallitaan max kolme värin poikkeamaa/lauta	Rajoittamaton
		Laudan reunaa pitkin	Sallitaan reunassa max 25 mm levyinen poikkeama	Rajoittamaton
		Laudan syrjät	Sallitaan syrjillä erilaiset harmaan värin vaihtelut	Rajoittamaton
		Kokonaispinta-ala	Sallitaan väripoikkeamaa max 15% laudan pinnasta. Sallitaan ruskeaa sävyä.	Rajoittamaton
Puumateriaalin sallitut poikkeamat	Sallitaan max 3 poikkeamaa	Oksat (pienet kolot)	12 mm tai pienemmät	Rajoittamaton
		Kuorta tai pihkatasku	8 mm leveys, 50 mm pituus tai vastaava	Rajoittamaton
		Pihkajuovat	3 kpl max 8 mm leveys x 100 mm pituus tai vastaava, esim. 6 kpl 8 mm leveys x 100 mm pituus	Rajoittamaton
		Pintahalkeamat	Max 3 kpl 1,6 mm lev. x 250 mm pit. tai vastaava	Rajoittamaton
		Päätyhalkeamat	Max pituus 200 mm laudan päästä	
		Vajaasärmä	Ei sallita	Rajoittamaton
		Sallittu taipuminen puun pituussuunnassa	2,4 m 30 mm 3,6 m 65 mm 4,2 m 90 mm 4,8 m 120 mm	
		Sallittu käyristyminen sivusuunnassa	2,4 m 5 mm 3,6 m 10 mm 4,2 m 15 mm 4,8 m 20 mm	
		Sallittu kiertyminen per 100mm leveys, vahvuus 25 ja 32 mm	2,4 m 10 mm 3,6 m 20 mm 4,2 m 20 mm 4,8 m 20 mm	
		Kuppiintuminen	Leveys kuppiintuminen 125 2 mm 150 2 mm	
		Toleranssit	+/- 2 mm (puutavaran vahvuudet 25 ja 32 mm)	

Enintään 5% toimituserästä sallitaan laatumäärittelystä poikkeavaa laatua.



Accsys Technologies sertifioinnit



Lisätietoja ja myynti:
info@novenberg.fi
p. +358 (0)44 244 1236



NOVENBERG.FI