

PAKKAUKSET

Kaikki Accoya-puutavara tarkastetaan ennen lähtöä tehtaalta. Accoya lavoissa on vakiokiinnityksenä vanne ja puut on ladottu tukevalle kuormalavalle. Puut ovat peitetty paperikääreellä, joka suojaa pölyltä, mutta ei ole vedenkestävä. Accsys toimittaa Accoyaa käyttövalmiina ja sahatavaramitoin, jolloin puun kosteuspitoisuus on keskimäärin <4 %. Kukin pakkaus merkitään tehtaalta lähtiessä yksilöllisellä tunnistenumeraalla, josta ilmenee Accoyan valmistuserä. Toimituksen vastaanottajan tulee varmistaa, että Accoya -kuorma puretaan huolellisesti ja mahdolliset kuljetusvauriot kirjataan heti purkupaikassa.

KULJETUS

Vahinkojen estämiseksi, Accoyasta valmistetut tuotteet tulee kuljettaa huolellisesti pakattuina ja tuotteille sopivilla tukevilla kuormalavoilla. Suojausta vaativat erityisesti reunat, kulmat, höyläprofiilien pontit ja muut liitokset. Puu tulee suojata kuljetuksen ja kaiken varastoinnin aikana suoralta vesikosketukselta. Accoyaa voi säilyttää katoksessa tai suojata asianmukaisella hengittävällä pakkaushupulla, jotta puutavara ei ole veden ja sään armoilla ennen asennusta.

VARASTOINTI

Accoya-puu, joka käytetään jatkojalostukseen, kuten höyläys, liimaus tai maalaus, tulee säilyttää huolellisesti (mieluiten vaakatasossa) hyvin ilmastoidussa kuivassa varastossa, jossa puu ei ole alttiina vedelle/kosteudelle. Mikäli Accoya on kosketuksessa veden kanssa, pääsee puuhun imeytymään vettä vapaassa muodossa ja lautoihin voi ilmaantua pintahometta.

Accoyan minimaalisen elämisen ansiosta Accoyasta voidaan valmistaa osia pitkiäkin aikoja ennen kokoonpanoa. Accoya -tuotteiden suoraa altistumista vedelle ja ilmaston muutoksia (lämpötila ja suhteellinen kosteus) tulee silti välttää. On kuitenkin hyvä huomioida, että juuri koneistettu Accoya -pinta on ominaisuuksiltaan tarkin ja paras.

Kuten muutkin puulajit, Accoya tulee varastoida vähintään 10 cm betonilattian ja 30 cm päällystämättömän maaperän yläpuolella. Vedeltä suojauksen lisäksi varmistathan, että Accoya -pakkauksen sisällä on riittävä tuuletus puukerrosten välillä.

Varastoidessa Accoya sahatavaraa tulee puutavaran alla olla poikkituet vähintään 1,2 metrin välein. Päällekkäin pinottaessa pakkausten tukipuut tulisi osua kohdakkain, jotta siirtyvä paine aiheuttaisi liiallista rasitusta alemmissa laudoissa. Höylättyjen tuotteiden alla vaakatuuet tulisi olla vähintään 800 mm välein ja joka 3. lautakerroksen välissä välirima, joka mahdollistaa ilman kiertämisen.